

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年12 月16 日 (16.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/108800 A1

(51) 国際特許分類: C08G 85/00, 61/00, C09K 11/06

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008147

(22) 国際出願日: 2004 年6 月4 日 (04.06.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-160762: 2003 年6 月5 日 (05.06.2003) JP
特願2003-160763: 2003 年6 月5 日 (05.06.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目1 番1 号 Tokyo (JP). マックスデム インコーポレイテッド (MAXDEM INCORPORATED) [US/US]; 91773 カリフォルニア州サンディエゴイーストアロウハイウェイ 140 CA (US).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 津田 義博 (TSUDA, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 森下 芳伊 (MORISHITA, Yoshii) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 野村 理行 (NOMURA, Satoiyuki) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 田井 誠司 (TAI, Seiji) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿2 丁目1 番1 号 日立化成工業株式会社内 Tokyo (JP). 星 陽介 (HOSHI, Yousuke) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). 舟生 重昭 (FUNYUU, Shigeaki) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Ibaraki (JP). マロッコ マシュー エル ザサード (MARROCCO, Matthew

LIII) [US/US]; 92336 カリフォルニア州 フォンタナ ステージコーチ ドライブ 5512 CA (US). モタメディ, ファーシャッド ジェイ (MOTAMEDJ, Farshad J.) [US/US]; 91711 カリフォルニア州 クレアモント オハイオ ドライブ 2341 CA (US). ワンリー シェン (WANG, Li-Sheng) [US/US]; 91007 カリフォルニア州 アルカディア # エイチ アルカディア アベニュー 1136 CA (US).

(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2 番3 号虎ノ門第一ビル 9 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AB, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KB, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KB, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書・説明書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD FOR PURIFYING ELECTROLUMINESCENT MATERIAL, ELECTROLUMINESCENT MATERIAL AND ELECTROLUMINESCENT DEVICE

(54) 発明の名称: エレクトロルミネセンス材料の精製方法、エレクトロルミネセンス材料及びエレクトロルミネセンス素子

(57) Abstract: A purifying method which enables to efficiently remove Pd and P, and an electroluminescent material and an electroluminescent device obtained by utilizing such a method are disclosed. The method for purifying an electroluminescent material is characterized in that an electroluminescent material containing Pd and/or P as impurities is treated with an oxidant and then subjected to a column process for removing Pd and/or P.

(57) 要約: 本発明は、Pd、P を効果的に除去することが可能な精製方法、これを用いたエレクトロルミネセンス材料及びエレクトロルミネセンス素子を提供することを目的とする。本発明は、不純物として Pd 及び/又は P を含有するエレクトロルミネセンス材料を、酸化剤で処理した後、カラムで処理することにより、Pd 及び/又は P を除去することを特徴とするエレクトロルミネセンス材料の精製方法に関する。

WO 2004/108800 A1

明 細 書

エレクトロルミネセンス材料の精製方法、エレクトロルミネセンス材料及びエレクトロルミネセンス素子

5

技術分野

本発明は、エレクトロルミネセンス材料の精製方法、これを用いたエレクトロルミネセンス材料及びエレクトロルミネセンス素子に関するものである。

10

背景技術

エレクトロルミネセンス素子は、例えば、白熱ランプ、ガス充填ランプの代替えとして、大面積ソリッドステート光源用途に注目されている。一方で、フラットパネルディスプレイ（FPD）分野における液晶ディスプレイを置き換えることのできる最有力の自発光ディスプレイとしても注目されている。特に、素子材料が有機材料によって構成されている有機エレクトロルミネセンス（EL）素子は、低消費電力型のフルカラーFPDとして製品化が進んでいる。中でも、有機材料が高分子材料により構成されている高分子型の有機EL素子は、真空系での成膜が必要な低分子型の有機EL素子と比較して、印刷やインクジェットなどの簡易成膜が可能なため、今後の大画面有機ELディスプレイには、不可欠な素子である。

20

これまで、高分子型有機EL素子には、共役ポリマー、例えば、ポリ（p-フェニレンービニレン）（例えば、国際公開第90/13148号パンフレット参照）および非共役ポリマー（例えば、I. Sokolikら., J. Appl. Phys. 1993, 74, 3584参照）のいずれかのポリマー材料が使用されてきた。しかしながら、素子としての発光寿命が低く、フルカラーディスプレイを構築する上で、障

25

害となっていた。

これらの問題点を解決する目的で、近年、種々のポリフルオレン型およびポリ（p-フェニレン）型の共役ポリマーを用いる高分子型有機EL素子が提案されているが、これらも安定性の面では、満足いくものは見出されていない。

- 5 その原因として、ポリマー中に含まれる不純物、中でもPd又はPの存在が挙げられる。

発明の開示

- 例えば、エレクトロルミネセンス材料として用いられる材料の、Pd触媒を用いた合成反応では、反応後、エレクトロルミネセンス材料中にPdや、Pd触媒に配位子として用いられているPが残存する。PdやPがエレクトロルミネセンス材料中に残存していると、発光特性上の問題として、発光開始電圧の上昇、発光効率の低下、安定性の低下などの問題が発生し易くなる。これらの問題を解決するためには、エレクトロルミネセンス材料の反応後の精製が必要
- 10 になってくる。一般的なエレクトロルミネセンス材料の精製方法としては、ソックスレー抽出法や再沈殿法などが知られている。しかしながら、これらの方法ではPdやPを除去することは困難であった。

- 本発明は、これらの問題点を解決するものであって、Pd、Pを効果的に除去することが可能な精製方法、これを用いたエレクトロルミネセンス材料及び
- 20 エレクトロルミネセンス素子を提供するものである。

即ち本発明は、不純物としてPd及び／又はPを含有するエレクトロルミネセンス材料を、酸化剤で処理した後、カラムで処理することにより、Pd及び／又はPを除去することを特徴とするエレクトロルミネセンス材料の精製方法に関する。

- 25 また本発明は、前記エレクトロルミネセンス材料が、Pd触媒を用いて合成

されたものである前記エレクトロルミネセンス材料の精製方法に関する。

また本発明は、前記エレクトロルミネセンス材料が、ポリマーもしくはオリゴマーである前記エレクトロルミネセンス材料の精製方法に関する。

また本発明は、前記エレクトロルミネセンス材料が、共役ポリマーもしくはオリゴマーである前記エレクトロルミネセンス材料の精製方法に関する。

また本発明は、前記精製方法により精製されたエレクトロルミネセンス材料に関する。

また本発明は、Pd及びP濃度が各々100ppm以下である前記エレクトロルミネセンス材料に関する。

さらに本発明は、前記エレクトロルミネセンス材料を用いて得られるエレクトロルミネセンス素子に関する。

本発明の開示は、2003年6月5日に出願された特願2003-160762号及び特願2003-160763号に記載の主題と関連しており、それらの開示内容は引用によりここに援用される。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

本発明の精製方法は、不純物としてPd及び／又はPを含有するエレクトロルミネセンス材料を、酸化剤で処理した後、カラムで処理することにより、Pd及び／又はPを除去することを特徴とする。酸化剤で処理する方法は、特に限定されず、本発明においては、エレクトロルミネセンス材料を含む溶液と、前記溶液と混和しない酸化剤溶液とを混合し、エレクトロルミネセンス材料を含む溶液を酸化剤溶液で洗浄する方法が好ましく用いられる。

好ましい実施態様として、先ず、Pd及び／又はPを不純物として含有するエレクトロルミネセンス材料を、適当な溶剤に溶解させてエレクトロルミネ

ンス材料溶液を得る。溶剤としては、エレクトロルミネセンス材料を溶解し、酸化剤と反応せず、水と混ざらないものであれば如何なるものでも使用できるが、ジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、キシレン、又はこれらの混合溶媒等が好ましい。エレクトロルミネセンス材料の溶解濃度は、溶剤 100 重量部に対して、好ましくは 0.1 ~ 1.0 重量部、より好ましくは 0.1 ~ 5 重量部の範囲に設定される。溶解温度は、10℃以上使用溶剤の沸点以下に設定されるのが好ましい。得られたエレクトロルミネセンス材料溶液は、必要に応じて濾過し、不溶分を除去することができる。

次いで、得られたエレクトロルミネセンス材料溶液を酸化剤で処理する。具体的には、例えば、エレクトロルミネセンス材料溶液に希酸化剤水溶液を加えて数回、収量、工程数や、精製後の Pd 濃度を勘案し、好ましくは 1 ~ 5 回洗浄する。洗浄は、溶液の一般的な洗浄方法によればよく、例えば分液ロートが用いられる。酸化剤水溶液の酸化剤濃度は、好ましくは 0.1 ~ 20 重量%、より好ましくは 0.1 ~ 10 重量%の範囲に設定される。また、酸化剤水溶液は、エレクトロルミネセンス材料溶液に対し、通常 1 : 10 ~ 10 : 1 の容量比で用いられる。本発明においては、酸化剤水溶液による洗浄に続き、水による洗浄を数回、好ましくは 1 ~ 5 回行ってもよい。

本処理において、エレクトロルミネセンス材料に含まれる Pd 及び／又は P の極性が変化し、後に行うカラム処理によって分離除去が可能となるものと考えられる。

その後、有機溶剤層を抽出し、ロータリーエバポレーター等で濃縮し、溶剤を取り除き固体（エレクトロルミネセンス材料）を得る。得られた固体（エレクトロルミネセンス材料）を少量の溶剤に溶解し、カラムに通す。溶出液（エレクトロルミネセンス材料溶液）をエバポレーター等により濃縮し、溶剤を取り除く。このようにして精製したエレクトロルミネセンス材料が、水飴状であ

る場合には、減圧乾燥を行っても乾燥され難く、溶剤が残留しやすい。したがって、水飴状のエレクトロルミネセンス材料を、これを溶解する溶剤に再び溶解し、次いで得られた溶液を、エレクトロルミネセンス材料を沈殿させる溶剤中に攪拌しながら滴下し、目的とするエレクトロルミネセンス材料を繊維状に析出させることもできる。エレクトロルミネセンス材料を溶解する溶剤として
5 は上述のものを使用することができ、また、エレクトロルミネセンス材料を沈殿させる溶剤としては、アセトン、メタノール、エタノール、酢酸エチル、エーテル、ヘキサン、又はこれらの混合溶媒などが挙げられる。

また、本発明の精製方法は、さらに任意の他の工程を含んでいてもよい。

10 酸化剤としては、エレクトロルミネセンス材料と反応しないものであればよく、水に溶解するものが好ましい。酸化剤として、過酸化物、ペルオキシ酸（塩）などを用いることができるが、これらに限定されるものではない。具体的には、過酸化水素、OXONE（DuPont社製商品名、過硫酸塩混合物）、過酢酸等を用いることが好ましい。

15 カラムクロマトグラフィーの充填剤としては、シリカゲル、アルミナ、ジルコニア、チタニア等を例示することができるが、これらに限定されるものではない。

本発明において、エレクトロルミネセンス材料としては、Pd及び／又はP、好ましくはPd及びPを不純物として含むものであれば如何なるものでも使用できるが、特に、Pd触媒を用いて合成されるエレクトロルミネセンス材料
20 が好ましく、Pを含む化合物が配位したPd触媒を用いて合成されるエレクトロルミネセンス材料がより好ましい。このようなPを含む化合物としては、トリフェニルホスフィン、トリ-tert-ブチルホスフィン、トリ-ortho-トリルホスフィン、1, 2-ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン）、1, 1'-
25 ビス（ジフェニルホスフィノ）フェロセン、トリエチルホスファイト等が挙げ

られる。

Pd触媒は、Pd(0)錯体であってもよいし、Pd(II)塩であってもよい。Pd触媒の例として、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリ-tert-ブチルホスフィン)パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、ジクロロビス(トリ-tert-ブチルホスフィン)パラジウム、[1, 1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]パラジウム(II)クロライド、テトラキス(トリ-ortho-トリルホスフィン)パラジウム、テトラキス(トリ-tert-ブチルホスフィン)パラジウム、ビス(1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン)パラジウム、ビス(1, 1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン)パラジウム、テトラキス(トリエチルホスファイト)パラジウム等を挙げることができる。

Pd触媒を用いるエレクトロルミネセンス材料の合成法としては、ハロゲン化アリールまたはハロゲン化ビニルと末端オレフィンとを反応させ置換オレフィンを得るHeck反応、ハロゲン化アリールまたはハロゲン化アルカンと末端アセチレンとを反応させ二置換アセチレンを得る菌頭カップリング反応、ハロゲン化アリールまたはハロゲン化ビニルと有機スズ化合物とを反応させるStilleカップリング反応、ハロゲン化アリールまたはハロゲン化ビニルとホウ素化合物とを反応させる鈴木カップリング反応などが挙げられるが、これに限定されるものではない。本発明においては、鈴木カップリング反応により合成したエレクトロルミネセンス材料が好ましく用いられる。

本発明においてエレクトロルミネセンス材料は、ポリマーまたはオリゴマーであることが好ましく、共役ポリマーまたはオリゴマーであることがさらに好ましい。また、エレクトロルミネセンス材料の重量平均分子量は、好ましくは1,000以上、より好ましくは10,000以上であり、さらに好ましくは100,000以上であり、また、溶媒に溶解した際に攪拌可能な粘度であれ

ばよく、好ましくは1, 000, 000以下である。

本発明において、用語「共役系ポリマー」とは、完全に共役したポリマー、換言すれば、その高分子鎖の全長に亘って共役したポリマー、または、部分的に共役したポリマー、換言すれば、共役した部分と共役していない部分とをともに含んだポリマーのいずれかをいう。用語「共役オリゴマー」についても同様である。

具体的なエレクトロルミネセンス材料としては、主骨格として、ポリフェニレン、ポリフルオレン、ポリフェナントレン、ポリピレン等のポリ（アリーレン）またはその誘導体、ポリチオフェン、ポリキノリン、ポリカルバゾール等のポリ（ヘテロアリーレン）またはその誘導体、ポリ（アリーレンビニレン）またはその誘導体、ポリ（アリーレンエチニレン）またはその誘導体を含むポリマーもしくはオリゴマーが挙げられ、また、ユニットとして（即ち、主骨格中の構造だけではなく、側鎖の構造であってもよい）、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、クリセン、ルブレン、ピレン、ペリレン、インデン、アズレン、アダマンタン、フルオレン、フルオレノン、ジベンゾフラン、カルバゾール、ジベンゾチオフェン、フラン、ピロール、ピロリン、ピロリジン、チオフェン、ジオキサラン、ピラゾール、ピラゾリン、ピラゾリジン、イミダゾール、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、チアジアゾール、ピラン、ピリジン、ピペリジン、ジオキサン、モルホリン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、ピペラジン、トリアジン、トリチアン、ノルボルネン、ベンゾフラン、インドール、ベンゾチオフェン、ベンズイミダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾチアジアゾール、ベンゾオキサジアゾール、プリン、キノリン、イソキノリン、クマリン、シノリン、キノキサリン、アクリジン、フェナントロリン、フェノチアジン、フラボン、トリフェニルアミン、アセチルアセトン、ジベンゾイルメタン、ピ

コリン酸、シロール、ポルフィリン、イリジウム等の金属配位化合物等又はそれらの誘導体の構造を含むポリマーもしくはオリゴマー等が挙げられる。また、これらの骨格を有する低分子化合物であってもよい。

本発明においては、主骨格として、ポリ(アリーレン) またはその誘導体、
5 ポリ(ヘテロアリーレン) またはその誘導体を含むポリマーもしくはオリゴマーであることが好ましい。また、ユニットとして、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、ピレン、フルオレン、ジベンゾフラン、カルバゾール、ジベンゾチオフェン、フラン、チオフェン、オキサジアゾール、トリアゾール、チアジアゾール、ピリジン、トリアジン、ベンゾチオフェン、ベン
10 ズイミダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾチアジアゾール、ベンゾオキサジアゾール、キノリン、イソキノリン、アクリジン、フェナントロリン、トリフェニルアミン、アセチルアセトン、ジベンゾイルメタン、イリジウム等の金属配位化合物等またはその誘導体を含むポリマーもしくはオリゴマーであることが好ましい。

15 また、本発明の精製方法により精製されたエレクトロルミネセンス材料において、Pd含有量が100ppm以下であり、P含有量が100ppm以下であることが好ましく、Pd含有量が50ppm以下であり、P含有量が50ppm以下であることがより好ましい。

本発明の精製方法によって得られるエレクトロルミネセンス材料を使用する
20 エレクトロルミネセンス素子の一般構造は、特に制限はなく、例えば、米国特許第4,539,507号および米国特許第5,151,629号に記載されている。また、ポリマー含有のエレクトロルミネセンス素子については、例えば、国際公開WO第90/13148号または欧州特許公開第0443861号に記載されている。

25 これらは通常、電極の少なくとも1つが透明であるカソードとアノードとの

間に、エレクトロルミネセント層（発光層）を含むものである。さらに、1つ以上の電子注入層および／または電子移動層が、エレクトロルミネセント層（発光層）とカソードとの間に挿入され得るもので、さらに、1つ以上の正孔注入層および／または正孔移動層が、エレクトロルミネセント層（発光層）とアノードとの間に挿入され得るものである。カソード材料としては、例えば、Li、Ca、Mg、Al、In、Cs、Mg/Ag、LiFなどの金属または金属合金であるのが好ましい。アノードとしては、透明基体（例えば、ガラスまたは透明ポリマー）上に、金属（例えば、Au）または金属導電率を有する他の材料、例えば、酸化物（例えば、ITO：酸化インジウム／酸化錫）を使用することもできる。

本発明の精製方法は、発光層に用いられるエレクトロルミネセンス材料に限らず、上記エレクトロルミネセンス素子が通常有する層に用いられるエレクトロルミネセンス材料にも適応することが可能である。

本発明のエレクトロルミネセンス材料の精製方法は、実施例および比較例からも明らかなように、優れた不純物除去効果を示し、優れた発光特性、安定性等を示すエレクトロルミネセンス材料及びエレクトロルミネセンス素子の製造に好適である。


実施例

本発明を以下の実施例により詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

合成例1 ポリ（9，9-ジ-n-オクチルフルオレン）の合成

2，7-ジプロモ-9，9-ジオクチルフルオレン（0.4mmol）、化合物（1）で表される9，9-ジオクチルフルオレンのジボロン酸エステル（0.4mmol）、Pd（0）（PPh₃）₄（0.008mmol）、ジカ

プリルメチルアンモニウムクロリド（3%）のトルエン溶液に、2 Mの K_2CO_3 水溶液を加え、激しく攪拌しながら、窒素下で48時間還流した。



反応混合物を室温まで冷却した後、メタノールー水中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールー水で洗浄することにより、固体を得た。濾取した固体をトルエンに溶解した後、大量のメタノールーアセトン中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールーアセトンで洗浄することにより、ポリフルオレンを得た。得られたポリマーについて、ICP発光分析を行ったところ、Pd含有量は800ppm、P含有量は900ppmであった。

なお、ICP発光分析によるPd、Pの定量法は次の通りである。

サンプル約5mgを秤量して、硫酸、硝酸、過塩素酸及びフッ化水素酸を加え加熱分解し、分解物を希王水溶液にて溶解して試料とし、ICP発光分析装置としてセイコーインスツルメンツ（株）製SPS3000を用いて測定した（以下同様）。

得られたポリマーは、エレクトロルミネセンス材料として用いられる、共役ポリマーのポリフルオレンである。

実施例1 ポリフルオレンの精製（1）

合成例1で得たポリフルオレン（100mg）をトルエン（30mL）に溶解し、1%過酸化水素水（30mL）で3回、続いて水（30mL）で3回洗

浄した。得られた有機層をロータリーエバポレーターで濃縮した。得られた固体をトルエンに溶解した後、トルエンを溶離液に用いてシリカゲルカラム（3 cm×10 cm）を通した。ポリマーを含む溶出液をロータリーエバポレーターで濃縮し溶媒を取り除いた。得られた固体をトルエンに溶解した後、大量のメタノールーアセトン中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールーアセトンで洗浄することにより、ポリマーを得た。得られたポリマーについて、ICP発光分析を行ったところ、Pd含有量は30 ppm、P含有量は20 ppmであった。

実施例2 ポリフルオレンの精製（2）

1%過酸化水素水を1%OXONE水溶液とした以外は、実施例1と同様にして精製した。得られたポリマーについて、ICP発光分析を行ったところ、Pd含有量は20 ppm、P含有量は10 ppm以下であった。

比較例1 再沈殿法による精製

合成例1で得たポリフルオレンをトルエンに溶解した後、大量のメタノールーアセトン中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールーアセトンで洗浄することにより、ポリマーを得た。得られたポリマーについて、ICP発光分析を行ったところ、Pd含有量は800 ppmで、P含有量は900 ppmで、Pd、Pの除去効果はなかった。

実施例3、4、比較例2 有機EL素子の作製・評価

実施例1、2及び比較例1で得たポリフルオレンのそれぞれのトルエン溶液（1.0 wt%）を、ITO（酸化インジウム錫）を2 mm幅にパターンニングしたガラス基板上に、乾燥窒素環境下でスピン塗布してポリマー発光層（膜厚70 nm）を形成した。次いで、乾燥窒素環境下でホットプレート上で80℃/5分間加熱乾燥した。得られたガラス基板を真空蒸着機中に移し、上記発光層上にLiF（膜厚10 nm）、Al（膜厚100 nm）の順に電極を形成

した。得られたITO／ポリマー発光層／LiF／Al素子を電源に接続し、ITOを陽極、LiF／Alを陰極にして電圧を印加したところ、 1 cd/m^2 の輝度が得られる発光開始電圧、及び輝度が 100 cd/m^2 における電力効率は表1に示す結果となった。

5

表1

実施例	ポリフルオレン	発光開始電圧 (V)	電力効率 (lm/W)
実施例3	実施例1	6.0	0.04
実施例4	実施例2	6.0	0.05
比較例2	比較例1	6.5	0.03

実施例5～28 エレクトロルミネセンス材料の精製、エレクトロルミネセンス素子の作製・評価






10 ポリフルオレンの代わりに、表2に示すエレクトロルミネセンス材料を用いた以外は、実施例2と同様の方法で精製し、実施例3、4と同様の方法で有機EL素子の作製・評価を行ったところ、表2に示す結果が得られた。全ての有機EL素子において、精製前のエレクトロルミネセンス材料を用いた場合と比較して、それぞれ発光開始電圧の低下、電力効率の向上が確認された。

15


表 2







実施例	インジウム化合物材料	不純物含有量 (ppm)		発光開始 電圧 (V)	電力効率 (lm/W)
		Pd	P		
実施例 5	(2) (m : n = 3 : 2)	40	40	4.0	0.97
実施例 6	(3) (m : n = 1 : 2)	50	30	4.0	0.12
実施例 7	(4) (m : n = 1 : 1)	60	40	6.0	0.24
実施例 8	(5) (m : n = 3 : 7)	60	20	4.0	1.11
実施例 9	(6) (m : n = 1 : 2)	50	50	5.5	0.85
実施例 10	(7) (1 : m : n = 40 : 7 : 3)	60	50	5.5	0.80
実施例 11	(8) (1 : m : n = 40 : 7 : 3)	70	40	5.5	0.42
実施例 12	(9) (m : n = 4 : 1)	80	40	6.5	0.79
実施例 13	(10) (m : n = 4 : 1)	50	30	4.0	1.22
実施例 14	(11) (m : n = 4 : 1)	30	40	6.5	0.83





実施例 1 5	(1 2) (m : n = 1 : 9)	7 0	4 0	6 . 0	0 . 4 1
実施例 1 6	(1 3) (m : n = 1 : 1)	6 0	5 0	5 . 0	0 . 5 9
実施例 1 7	(1 4) (m : n = 1 : 4)	4 0	2 0	4 . 0	1 . 2 8
実施例 1 8	(1 5) (m : n = 1 : 1)	4 0	5 0	4 . 0	0 . 3 6
実施例 1 9	(1 6) (m : n = 1 : 4)	8 0	4 0	4 . 5	0 . 7 7
実施例 2 0	(1 7) (m : n = 1 : 1)	8 0	3 0	5 . 5	0 . 9 9
実施例 2 1	(1 8) (m : n = 1 : 4)	3 0	2 0	4 . 0	1 . 4 3
実施例 2 2	(1 9) (m : n = 1 : 1)	7 0	3 0	4 . 5	0 . 8 3
実施例 2 3	(2 0) (m : n = 1 : 4)	7 0	4 0	4 . 0	1 . 1 2
実施例 2 4	(2 1)	5 0	2 0	9 . 0	0 . 0 2
実施例 2 5	(2 2)	6 0	1 0	6 . 5	0 . 1 9
実施例 2 6	(2 3)	4 0	2 0	8 . 0	0 . 0 5
実施例 2 7	(2 4)	7 0	4 0	7 . 5	0 . 0 7
実施例 2 8	(2 5)	5 0	2 0	8 . 0	0 . 0 5






5












5







(24)



(25)

請 求 の 範 囲

1. 不純物としてPd及び／又はPを含有するポリマーを、酸化剤で処理
した後、カラムで処理することにより、Pd及び／又はPを除去することの特
5 徴とするエレクトロルミネセンス材料の精製方法。

2. エレクトロルミネセンス材料が、Pd触媒を用いて合成されたもので
ある請求項1記載のエレクトロルミネセンス材料の精製方法。

10 3. エレクトロルミネセンス材料が、ポリマー又はオリゴマーである請求
項1又は2記載のエレクトロルミネセンス材料の精製方法。

4. エレクトロルミネセンス材料が、共役ポリマー又はオリゴマーである
請求項1～3いずれか記載のエレクトロルミネセンス材料の精製方法。

15 5. 請求項1～4いずれか記載の精製方法により精製されたエレクトロル
ミネセンス材料。

20 6. Pd及びPの濃度が各々100ppm以下である請求項5記載のエレ
クトロルミネセンス材料。

7. 請求項5又は6記載のエレクトロルミネセンス材料を用いたエレクト
ロルミネセンス素子。

補正書の請求の範囲

[2004年9月13日 (13. 09. 04) 国際事務局受理：出願当初の請求の範囲
1は補正された；他の請求の範囲は変更なし。(1頁)]

1. (補正後) 不純物としてPd及び／又はPを含有するエレクトロルミネセンス材料を、酸化剤で処理した後、カラムで処理することにより、Pd及び／又はPを除去することを特徴とするエレクトロルミネセンス材料の精製方法。
5
2. エレクトロルミネセンス材料が、Pd触媒を用いて合成されたものである請求項1記載のエレクトロルミネセンス材料の精製方法。
10
3. エレクトロルミネセンス材料が、ポリマー又はオリゴマーである請求項1又は2記載のエレクトロルミネセンス材料の精製方法。
4. エレクトロルミネセンス材料が、共役ポリマー又はオリゴマーである
15 請求項1～3いずれか記載のエレクトロルミネセンス材料の精製方法。
5. 請求項1～4いずれか記載の精製方法により精製されたエレクトロルミネセンス材料。
- 20 6. Pd及びPの濃度が各々100ppm以下である請求項5記載のエレクトロルミネセンス材料。
7. 請求項5又は6記載のエレクトロルミネセンス材料を用いたエレクトロルミネセンス素子。

条約19条に基づく説明書

請求の範囲第1項において、「Pd及び／又はPを含有するポリマーを、」を「Pd及び／又はPを含有するエレクトロルミネセンス材料を、」に補正いたします。この補正は、明細書第2頁第21～24行の「即ち本発明は、不純物としてPd及び／又はPを含有するエレクトロルミネセンス材料を、酸化剤で処理した後、カラムで処理することにより、Pd及び／又はPを除去することを特徴とするエレクトロルミネセンス材料の精製方法に関する。」、明細書第3頁第18～20行の「本発明の精製方法は、不純物としてPd及び／又はPを含有するエレクトロルミネセンス材料を、酸化剤で処理した後、カラムで処理することにより、Pd及び／又はPを除去することを特徴とする。」、明細書第3頁第20～23行の「酸化剤で処理する方法は、特に限定されず、本発明においては、エレクトロルミネセンス材料を含む溶液と、前記溶液と混和しない酸化剤溶液とを混合し、エレクトロルミネセンス材料を含む溶液を酸化剤溶液で洗浄する方法が好ましく用いられる。」等の記載に基づくものであります。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えるものではありません。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008147

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08G85/00, C08G61/00, C09K11/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08G85/00, C08G61/00, C09K11/06

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CA (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-80433 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 19 March, 2002 (19.03.02), Full text & WO 02/20460 A1 & EP 1219590 A1 & CN 1388801 T & US 2002-137969 A1 & US 2003-18218 A1	1-7
A	JP 2001-316338 A (Haruhiko SHIROTA), 13 November, 2001 (13.11.01), Full text (Family: none)	1-7
A	WO 00/41443 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 13 July, 2000 (13.07.00), Full text & EP 1063869 A1 & CN 1298623 T	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
03 August, 2004 (03.08.04)Date of mailing of the international search report
17 August, 2004 (17.08.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008147

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2000-327639 A (Mitsui Chemicals, Inc.), 28 November, 2000 (28.11.00), Full text (Family: none)	1-7
A	JP 11-171801 A (Idemitsu Kosan Co., Ltd.), 29 June, 1999 (29.06.99), Full text (Family: none)	1-7

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ C08G85/00, C08G61/00, C09K11/06		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ C08G85/00, C08G61/00, C09K11/06		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
CA (STN)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-80433 A(出光興産株式会社)2002. 03. 19, 全文 & WO 02/20460 A1 & EP 1219590 A1 & CN 1388801 T & US 2002-137969 A1 & US 2003-18218 A1	1-7
A	JP 2001-316338 A(城田 靖彦)2001. 11. 13, 全文 (ファミリーなし)	1-7
A	WO 00/41443 A(出光興産株式会社)2000. 07. 13, 全文 & EP 1063869 A1 & CN 1298623 T	1-7
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日	
03. 08. 2004	17. 8. 2004	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 佐々木 秀次	4 J 8930
	電話番号 03-3581-1101	内線 3455

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2000-327639 A(三井化学株式会社) 2000. 11. 28, 全文 (ファミリーなし)	1-7
A	JP 11-171801 A(出光興産株式会社) 1999. 06. 29, 全文 (ファミリーなし)	1-7